9811L Gewindedichtung-Niedrige Festigkeit

Ideal für Versiegeln und Abdichten Gewindeverbindungen von kleine Kupplungen.
Erleichterter Ausbau der Teile.

Anaerobe Gewindedichtung für Metallverbindungen. Polymerisiert bei Kontakt mit geschliffenen Metallteilen und Abwesenheit von Sauerstoff. Garantiert eine perfekte Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Gas. Steigert die Robustheit der Kupplung. Verträgt leichte Ölverschmutzung.
Hohe chemische Festigkeit (Öle, Wasser, Gas). Schützt die Gewinde vor Korrosion und Festsetzen.
Verfügbar in 3 Festigkeitsklassen.

Temperatur (°C)	**-50/+150**
Diametrales Spiel (mm)	0,20
Handfestigkeits-Aushärtezeit (minuten)	**10/15**
Funktionale Aushärtung (Stunden)	3-6
Viskosität (mPa.s) 25°C	**10.000/20.000**
Losbrechmoment ISO-10967	6-10 Nm
Weiterdrehmoment ISO-10967	**4-8 Nm**

	art.	ml
098110002	9811L 20	20
098110505	9811L T50	50
098110305	9811L S50	50
098110510	9811L T100	100
098110525	9811L T250	250